26/09/05

Promotores o Puentes de Adherencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

GRACELATEX PLUS®

Imprimante de Alta Adhesividad



Líquido

•Color :

Celeste

•Densidad a 20ºC :

1,02 ± 0,02 g/cm³

Envases

Tambor 200kilos

Tineta 20 kilos

•Duración :

1 año en envase original cerrado y en lugar fresco y seco.

Descripción

GraceLatex Plus es un producto de imprimación a base de resinas acrílicas, que actúa como puente de adherencia, como tratamiento previo a la aplicación de recubrimientos tipo pinturas, morteros u otros; ya sean rígidos o flexibles.

Beneficios

GraceLatex Plus es un polímero acrílico el cual, a través de un reticulado químico espontáneo, da origen a una red unificadora de las cadenas poliméricas, aportando así una mayor adherencia que cualquier imprimante común. Lo que proporciona una adherencia continua a los morteros sobre muros, vigas, columnas y losas de hormigón, sin necesidad de puntear.
GraceLatex Plus es impermeable al agua y permeable a los vapores de agua.

Cumple con:
Nch 2471 of 2000 "Morteros - ensayo de adherencia - método de tracción directa"

Usos o Aplicaciones

Por su composición **GraceLatex Plus** es utilizable sobre superficies que den problemas de adherencia para la aplicación de otros recubrimientos.

Es recomendado para:

- Superficies en que no es posible retirar la suciedad de partículas finas, ya que este producto las fija a la superficie, condicionándola así para recibir el recubrimiento.
- En superficies minerales altamente porosas permite reducir la capacidad de absorción, permitiendo aplicar el recubrimiento sin modificar su comportamiento en cuanto a fraguado o secado.
- Sobre superficies sensibles a la humedad del recubrimiento, el producto la protege al contacto del agua, permitiendo la adherencia entre ellos.
- En edificios que requieran rehabilitarse y que la base a recubrir se encuentre previamente tratada con alguna pintura o algún otro tipo de material que afecta la adherencia del recubrimiento a aplicar.

Rendimiento

El rendimiento de **GraceLatex Plus** dependiendo de la rugosidad de la base, cuando es aplicado en una sola capa, aproximadamente es de:

150 - 200 g/m2.



En superficies con mayor problema de adherencia y por lo tanto mayor riesgo de desprendimiento, aplicar dos capas y el rendimiento será, dependiendo de la rugosidad de la base:

250 - 400 g/m2.

Aplicaciones especiales se pueden realizar previa consulta al Departamento Técnico de Grace.

Modo de Empleo

Previo a la aplicación de **GraceLatex Plus** la superficie a tratar deberá estar preparada como sigue:

- La base debe limpiarse minuciosamente, retirando toda parte suelta, mal adherida u otras materias que impidan una buena adherencia.
- La superficie deberá estar seca, es decir sin agua aposada.

GraceLatex Plus se aplica tal como viene sobre la superficie limpia, mediante brocha, rodillo o pulverizador, la temperatura mínima de aplicación es de +5°C. Esperar como máximo entre 0,5 a 1 hora para la aplicación del recubrimiento, aunque el tiempo máximo depende de la absorción del muro y de las condiciones ambientales de temperatura y humedad, lo importante es que el imprimante se sienta pegajoso al tacto para la aplicación del recubrimiento.
GraceLatex Plus debe usarse cronológicamente según el orden de llegada, verificando además su vigencia.

Precauciones Generales

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Limpiar los equipos y herramientas con agua.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Agítese antes de usar.
- No debe congelarse.
- No ingerir.

"Para mayor información, solicite hoja de seguridad del producto"

Argentina W.R. Grace Argentina S.A., Primera Junta 570, B1878IPL Quilmes, Prov. Buenos Aires, Argentina
Tel:+54-11-4229-5303 / Fax: +54-11-4229-5308
Brasil. Grace Brasil Ltda., Av. Paraná 4690 Cajurú do Sul, Sorocaba, Brasil
Tel:+55-15-32354702 / Fax: +55-15-32354764
Chile. Grace Química Cía. Ltda., El Otoño 525, Lampa, Santiago.
Tel:+56-2-484 2300 / Fax:+56-2-484 2392
México. W.R. Grace Holdings; S.A. de C.V., Av. Solidaridad Las Torres # 649, Planta baja, Local "A", Col. San Salvador Tizatlali, 52172 Metepec, Edo. de Méx., México
Tel:+52-722-2714890/ Fax: +52-722-2714894
Venezuela. Grace Venezuela S.A., Prolongación Av. Michelena C/C Norte Sur 3, Apartado 1243, Valencia, Estado Carabobo.
Tel:+58-241-8744200 / Fax:+58-241-8744250



